



RICCIO

Composizione <i>Composition</i>		100% poliestere <i>100% polyester</i>	
Altezza <i>Width</i>	UNI EN 1773	140 cm (+/-2%)	
Peso al metro quadro <i>Weight per square meter</i>		490 g/m ² (+/-5%)	
Resistenza alla trazione <i>Tensile Strength</i>	EN ISO 13934-1	Ordito <i>Warp</i> 774 N	Trama <i>Weft</i> 435 N
Resistenza alla lacerazione <i>Tear growth resistance</i>	EN ISO 13937-3	Ordito <i>Warp</i> 150 N	Trama <i>Weft</i> 47 N
Resist. allo scorrimento delle cuciture <i>Seam slippage</i>	ISO 13936-2	Ordito <i>Warp</i> 3 mm	Trama <i>Weft</i> 3,2 mm
Resistenza all'abrasione (Martindale) <i>Abrasion Resistance (Martindale)</i>	ISO 12947-1,2	> 100.000 cicli <i>cycles</i>	
Resistenza al Pilling <i>Pilling Resistance</i>	ISO 12945-2	4	
Solidità del colore alla luce <i>Colour fastness to light</i>	ISO 105 B02	> 5	
Solidità del colore allo sfregamento <i>Colour fastness to rubbing</i>	EN ISO 105-X12	Secco <i>Dry</i> 4	Umido <i>Wet</i> 3-4
Protezione tessuto <i>Fabric protection</i>	IDROREPELLENTE SMACCHIABILE <i>WIPEABLE</i>		

