

Composizione <i>Composition</i>		100% POLIESTERE <i>100% POLIESTER</i>	
Altezza <i>Width</i>	140 cm (+/- 2%)	Peso <i>Weigh</i>	520 gr/m ² (+/- 5%)
TEST	STANDARD	RISULTATI / <i>RESULTS</i>	
		Ordito / <i>Warp</i>	Trama / <i>Weft</i>
Resistenza alla trazione <i>Tensile Strength</i>	EN ISO 13934-1	812 N	1478 N
Resistenza alla lacerazione <i>Tear Strength</i>	EN ISO 13937-3	67,6 N	68,9 N
Resistenza alla cuciture <i>Seam slippare</i>	EN ISO 13936-2	1 mm	1 mm
Resistenza all'abrasione <i>Abrasion Resistance</i>	EN ISO 12947-1 EN ISO 12947-2	> 100.000 GIRI / <i>REVS</i>	
Resistenza al Pilling <i>Pilling Resistance</i>	ISO 12945-2	5	
Resistenza alla luce <i>Colour fastness to light</i>	EN ISO 105-B02 Method 2	>5	
Resistenza colore allo sfregamento <i>Colour fastness to rubbing</i>	EN ISO 105-X12	SECCO / <i>DRY</i>	UMIDO / <i>WET</i>
		5	4-5
Ignifugo <i>Fire retardant</i>	EN ISO 105-B02 <i>Without seaking</i> BS 5852 Source <i>Without seaking</i>	SUPERATO / <i>PASSED</i>	

