



# SPUMONE

Composizione <i>Composition</i>	72% PLR 28% PL		
Altezza Pezza <i>Width</i>	140/55 cm (+/-2 CM)		
Peso Tessuto <i>Weight</i>	680 gr/ml (+/-4%)		
Tintura <i>Dyeing</i>	Yarn Dyed		
Solidità allo Sfregamento a secco <i>Dry rubbing fastness</i>	EN ISO 105-X12	≥ 4/5	
Solidità allo Sfregamento ad umido <i>Wet rubbing fastness</i>	EN ISO 105-X12	≥ 4/5	
Resistenza all'abrasione <i>Abrasion Resistance</i>	EN ISO 12947-1,2	35.000 Cycles	
Resistenza alla Trazione <i>Tensile Strenght</i>	ISO 13934-1	Ordito/Warp	Trama/Weft
		2010 N	710 N
Resistenza allo Strappo <i>Tear Growth Resistance</i>	EN ISO 13937-3	115 N	65 N
Scorrimento delle cuciture <i>Seam Slippage</i>	EN ISO 13936-2	3 mm	3 mm
Resistenza al Pilling <i>Pilling Resistance</i>	EN ISO 12945-2	5	
Resistenza del colore alla Luce <i>Colour fastness to light</i>	UNI EN ISO 105 B02-2	5	

